





Détermination de la pénétrabilité à l'aiguille d'un bitume

Nadelpenetration von Bitumen



début essai



fin essai

DOMAINE D'UTILISATION

Liants bitumineux

UTILISATION

On mesure la pénétration d'une aiguille de référence dans l'échantillon d'essai conditionné. Pour des bitumes routiers courants les conditions opératoires sont les suivantes: Température 25°C, charge appliquée 100 g, durée d'application de la charge 5s.

ANWENDUNG

Die Penetration einer genormten Nadel in die temperierte Analysenprobe wird gemessen. Für die geläufigen Straßenbaubitumen sind folgende Prüfbedingungen vorgegeben: Temperatur 25°C , Belastung 100 g, Belastungsdauer 5 s

Norme

EN 1426 :1999 Détermination de la pénétrabilité à l'aiguille